

# Лак акриловый 2К HS ОНБ

## Описание

Прозрачный двухкомпонентный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка. Предназначен для создания финишного покрытия с высоким уровнем глянца. Быстро сохнет, отлично растекается, прекрасно полируется. Очень прост в использовании. Обладает высокой твердостью, устойчивостью к ультрафиолету и атмосферным условиям. Обеспечивает отличную защиту окрашенных поверхностей от химических и механических воздействий. Плотность 0,97

## Поверхности

Базовые эмали, старое ЛКП.

### Очистка оборудования

Использовать растворитель для промывки оборудования ОНБ 0111

### Хранение и транспортировка

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления. Хранить в сухом помещении при температуре от -5°C до +40°C в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и солнца.

## Применение

### Жизнеспособность

2 часа при 20°C

### Дюза

1,3 - 1,4 мм

### Сушка

10-12 часов при 20°C, 40 мин при 60°C

### Подготовка поверхности

Старое ЛКП очистить, обезжирить антисиликоном ОНБ, зачистить абразивом Р500 на сухую с машинкой шагом 2,5 мм или на мокрую с водой вручную Р800. На свежую базу через 20 минут после последнего слоя базы, но не более 5 часов. Перед лаком протереть базу липкой салфеткой ОНБ

### Смешивание

Разводить по объему или по массе 2к 1, по желанию использовать акриловый разбавитель ОНБ 4888 до 15%

### Вязкость

Вязкость неразбавленного лака 19 сек (DIN 4мм) при 20°C

### Нанесение

1 слой припыльный (тонкий) межслойная пауза 5 минут, 2-й слой полноценный, в мокрый, в глянец. При необходимости через 15 минут 3-й слой

