



Техническая карта **МОВИЛЬ ОНБ 7000** воск для внутренних полостей

Описание

Тиксотропный антикоррозионный состав на восковой основе, содержащий органический растворитель и ингибиторы коррозии. Обладает высокой проникающей и водовытесняющей способностью, что позволяет использовать его для защиты внутренних полостей как новых, так и автомобилей с пробегом.

Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала ONB ML 7000 составляет от минус 50 °С до плюс 60 °С.

Область применения

Предназначен для защиты от коррозии скрытых полостей (дверных панелей, боковин кузова, лонжеронов и т.д.) и труднодоступных мест кузовов и кабин автомобилей, автобусов, грузовиков, сельскохозяйственной техники и других транспортных средств в условиях промышленного производства, внутренних поверхностей полых металлоконструкций в различных отраслях промышленности.

Технические характеристики

Внешний вид покрытия	Воскообразное, однородное, без посторонних включений.
Цвет	Светло-янтарный
Массовая доля нелетучих веществ, % ,не менее	50-55

Рекомендуемая толщина и теоретический расход:

Толщина сухого слоя, мкм	Толщина мокрого слоя, мкм	Теоретический расход, кг/м ²
80	250	180

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки поверхности (шероховатость), квалификации персонала, погодных условий (ветер) и окончательно уточняется на месте проведения работ.

Время высыхания однослойного покрытия при толщине сухого слоя 50 мкм:

Степень высыхания	Температура
	+20°С
До образования воскообразной полупрозрачной полутвёрдой плёнки	24

Подготовка поверхности:

Все поверхности перед нанесением материала ONB ML 7000 должны быть очищены от грязи, ржавчины, старого антикоррозионного покрытия, обезжирены и высушены. Материал не требует разбавления, фильтрации, длительного перемешивания. Допускается легкое перемешивание перед применением.

Условия при нанесении:

Температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала не должна быть ниже +10°C и выше +30°C. Влажность воздуха 80%. Температура металлической поверхности должна быть на 3°C выше точки росы.

Рекомендации по применению:

Безвоздушное распыление:

Рекомендуемый растворитель	Не разбавлять
Количество растворителя	0% по массе
Рекомендуемое оборудование	Насос марки «Graco» типа «Mini Fire-Ball»

Пневматическое распыление:

Рекомендуемый растворитель	Не разбавлять
Количество растворителя	0% по массе
Рекомендуемое оборудование	Антигравийный пистолет

Упаковка, транспортирование и хранение:

Автопрепарат ONB ML 7000 расфасовывается в евробаллоны под пистолет ёмкостью 1,1 дм³. Допускается упаковка по согласованию с потребителем в другую тару, обеспечивающую сохранность продукта. Автопрепарат ONB ML 7000 должен храниться в герметичной таре производителя в складских помещениях или под навесом. Хранение и транспортирование при температуре от -30°C до +30°C, без воздействия прямых солнечных лучей. При хранении и транспортировке автопрепарата при отрицательных температурах рекомендуется перед применением выдерживать тару с автопрепаратом в помещении до достижения автопрепаратом от +10°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения материала 24 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности:

При применении материала должны строго соблюдаться требования стандартов по технике безопасности работ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.