



Техническая карта СТОП РЖАВЧИНА ОНБ воск для внутренних полостей

Описание

Тиксотропный антикоррозионный состав на восковой основе, содержащий органический растворитель, диспергированный цинк и ингибиторы коррозии. Обладает высокой проникающей и водо-вытесняющей способностью, что позволяет использовать его для защиты внутренних полостей как новых, так и автомобилей с пробегом.

Диспергированный цинк в составе STOP RUST обеспечивает дополнительную абразивную стойкость защитного покрытия.

Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала STOP RUST составляет от минус 50 °С до плюс 60 °С.

Область применения

Покрытие на основе автопрепарата предназначено для защиты от коррозии скрытых полостей и труднодоступных мест кузовов и кабин автомобилей.

Технические характеристики

Внешний вид покрытия	Воскообразное, однородное, без посторонних включений.
Цвет	Серый
Массовая доля нелетучих веществ, % ,не менее	43

Рекомендуемая толщина и теоретический расход:

Толщина сухого слоя, мкм	Толщина мокрого слоя, мкм	Теоретический расход, кг/м ²
50	125	110

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки поверхности (шероховатость), квалификации персонала, погодных условий (ветер) и окончательно уточняется на месте проведения работ.

Время высыхания однослойного покрытия при толщине сухого слоя 50 мкм:

Степень высыхания	Температура
	+20°C
До образования воскообразной полупрозрачной полутвёрдой плёнки	24

Подготовка поверхности:

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препятствующих адгезии. Для обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать обезжириватель ОНБ 3020

Металлические поверхности:

Тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до степени St2)

Условия при нанесении:

Температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала не должна быть ниже +10°C и выше +30°C. Влажность воздуха 80%. Температура металлической поверхности должна быть на 3°C выше точки росы.

Рекомендации по применению:

Безвоздушное распыление:

Рекомендуемый растворитель	Не разбавлять
Количество растворителя	0% по массе
Рекомендуемое оборудование	Насос марки «Graco» типа «Mini Fire-Ball»

Пневматическое распыление:

Рекомендуемый растворитель	Не разбавлять
Количество растворителя	0% по массе
Рекомендуемое оборудование	Антигравийный пистолет

Упаковка, транспортирование и хранение:

Автопрепарат STOP RUST расфасовывается в евробаллоны под пистолет ёмкостью 1,1 дм³. Допускается упаковка по согласованию с потребителем в другую тару, обеспечивающую сохранность продукта. Автопрепарат STOP RUST должен храниться в герметичной таре производителя в складских помещениях или под навесом. Хранение и транспортирование при температуре от -30оС до + 30оС, без воздействия прямых солнечных лучей. При хранении и транспортировке автопрепарата при отрицательных температурах рекомендуется перед применением выдерживать тару с автопрепаратом в помещении до достижения автопрепаратом от +10 оС до +30 оС.

Гарантийный срок хранения материала 24 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности:

При применении материала должны строго соблюдаться требования стандартов по технике безопасности работ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.